

## AM-PF114P

AM-PF114P ist eine selbstklebende, transparente, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem transparentem Polyacrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Der Kleber lässt sich gut repositionieren.

<b>Matchcode:</b>	<b>AM-PF114P</b>
<b>Material:</b>	PVC Folie, polymer
<b>Oberfläche:</b>	glänzend
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Dicke:</b>	70 µm
<b>Klebstoff:</b>	transparentes, permanentes Polyacrylat, lösemittelfrei
<b>Klebergewicht:</b>	30 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	einseitig silikonisierter PE-Liner, 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft:</b>	11 N/ 25 mm - 24 h AFERA 5001 (Mindestklebkraft)
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab 10 °C
<b>Brandverhalten:</b>	schwer entflammbar - B1 - nach DIN 4102 auf Metall verklebt 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm
<b>Standard Rollenbreiten:</b>	50 m
<b>Standard Rollenlänge:</b>	7 Jahre im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mitteleuropäischen Normalklima
<b>Haltbarkeit:</b>	
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 15 - 25 °C, 50 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

**Eco Solvent:** ja      **UVC:** ja      **Solvent:** ja      **Latex:** ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## AM-PF114P

### Produktbeschreibung:

AM-PF114P besteht aus einer glänzenden, transparenten, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem AM-PF114P können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden.

Der transparente, permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren.

Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

Die Verwendungsdauer der Folie beträgt im Außenbereich 7 Jahre. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

### Verarbeitung:

Die Verklebung erfolgt auf ebenen und zylindrischen Flächen. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Untergrund und Kleber wird empfohlen.

Die Folie kann im Trocken- oder Nassverfahren verarbeitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Transferflüssigkeit mit dem Kleber kompatibel ist und die Flüssigkeit unter der Folie heraus gestrichen wird. Durch Feuchtigkeit kann sich der Kleber, bis er wieder trocken ist, weiß verfärben.

Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden. Auch vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausgasung des Druckes zu achten, da es sonst zu Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.