

## Datenblatt

### AM-FLAM

Beschreibung	<b>Klares, gegossenes und leicht glänzendes Laminat, speziell für das Laminieren von Druckmedien. Zusätzlicher UV Schutz. Empfohlen als Laminat für die perforierte Fensterlochfolie AM-FLF40</b>	
Anwendung	Laminat für Druckmedien und langfristigem Einsatz im Außenbereich, sowie für Fahrzeugbeschriftungen auf Flachglas oder gewölbten Flächen. Die Durchsicht bleibt nach Aufbringung erhalten.	
Zertifikate	<b>Genehmigung TÜV ABG (~ D 5453 in Kombination mit AM-FLF40) durch Hersteller Continental Grafic LTD</b>	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C (bis zu 30°C)	
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis zu +110°C	
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	Bis zu 8 Jahre	
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *	

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	50	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
Einseitig silikonisierter, mattierter Polyesterfilm	46g/qm +/-10

Druck- und Satzfehler vorbehalten

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

18/11/21

Änderungen vorbehalten

\*\*\*Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocken lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.

# ARISTO®

Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0  
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at